

## 标准型 900 系列

树脂类别	环氧当量(g/eq)	溶解粘度 (G-H/25°C)	软化点(°C)	色相 (Gardner)	特性
GESR907	1500-1800	Y-Z2	120-130	1MAX	罐涂料用
GESR019M	2300-3000	Z2-Z5	130-150	1MAX	罐涂料用

\*.溶解粘度 (G-H/25°C): 40%树脂 Butyl Carbitol 溶液